



# Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

ОГРН 1112368001899

ИНН 2368002827

КПП 236801001

Эл. адрес: bku-kuban@mail.ru

Юр. адрес: 352636, Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 276

Банк: РФ АО «Россельхозбанк» г. Краснодар

БИК 040349536

Корреспондирующий счет 30101810700000000536

Расчетный счет 40702810103040000613

Документ о качестве № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

## Сертификат соответствия № РОСС RU.ЦС01.Н02330

1. Предприятие-изготовитель: ООО «БКУ»
2. Наименование потребителя: «для ознакомления»
3. Наименование продукции: щебеночно-песчаная смесь С5 (фр.0-40)
4. Карьер: «Морозовский» Белореченского месторождения  
Белореченский район, Краснодарского края
5. Нормативный документ: ГОСТ 25607-2009
6. Количество: \_\_\_\_\_ тн

№ п/п	Наименование показателей	Показатели физико-механических свойств	
		требования по 25607-2009	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав: полные остатки на ситах , % по массе	80	0
		40	0-10
		20	25-60
		10	45-80
		5	57-85
		2,5	67-88
		0,63	80-95
		0,16	90-97
		0,05	95-100
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси,% по массе,  в том числе глины в комках	не более 5	1,6
		не более 1	нет
3.	Марка по истираемости щебня	И1- потеря массы до 25%	И1,потери 17,6%
4.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне , входящем в состав смеси, % по массе	35 вкл.	13,2
5.	Марка по прочности щебня , входящего в состав щпс	M1000, потери до 10% вкл.	M1000, потери 10%
6.	Марка смеси по водостойкости	B1	B1
7.	Марка по морозостойкости	F150,потери 5	F150,потери 4,1
8.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	для всех видов строительства	Аэфф-65
9.	Насыпная плотность смеси кг/м <sup>3</sup> .	не нормируется	1630

Коммерческий директор



С.К.Какаев