ООО «Автотранс»

ИНН 2303020592 КПП 230301001
р/с 40702810403040000106
к/с 30101810700000000536
БИК 040349536
г. Краснодар

Юридический адрес:
352633, Россия, Краснодарский край,
г. Белореченск, ул. Ленина 276
тел. 8(918)421-18-06

Документ о качестве № _____ от «_____»_____ 2016г.

Сертификат качества № РОСС RU.АЮ51.Н00112 от 11.08.2015 г.

1. Предприятие-изготовитель: **ООО «Автотранс»**
2. Наименование потребителя: **«для ознакомления».**
3. Наименование продукции: **Щебень из гравия фракции 5-20 мм**
4. Карьер: **«Морозовский» Белореченского месторождения Белореченский район, Краснодарского края**
5. Нормативный документ: **ГОСТ 8267-93**
6. Номер партии: № _____ от _____ 2016 г. Количество: _____ т

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Данные испытаний	Требования ГОСТ 8267-93
1.	Полные остатки на ситах, Зерновой состав: 1,25D D 0.5(D+d) d	%	 0 6,6 53,1 99.1	 до 0,5 до 10 30-60 90-100
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	14,4, соотв. 2 гр	10-15, 2 группа
3.	Марка по дробимости щебня, потеря массы при испытаниях	%	потеря массы 7,1%, М1000	потеря массы до 10%, М1000
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,3	не более 1
5.	Содержание глины в комках	%	отсутствует	не более 0,25
6.	Марка по морозостойкости после насыщения в растворе сернокислого натрия – высушивание	%	F200 (потеря массы после испытаний 2,5)	F200,потеря массы после испытаний не более 3
7.	Насыпная плотность	кг/м^3	1450	не нормируется
8.	Истинная плотность	г/см^3	2,76	не нормируется
9.	Марка по истираемости, потеря массы при испытании	%	Потеря массы 24,5	потеря массы соответствует марке И1
10.	Содержание дробленых зерен	%	97	не менее 80
11.	Содержание зерен слабых пород	%	нет	не более 10
12.	Содержание вредных примесей – масса SO3 - сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3	%	<0.1	до 1,5 %
13.	Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах (опал, халцедон и др.)	ммоль/л	22,46	до 50 ммоль/л
14.	Масса галоидных соединений в пересчете на ион хлора	%	<0,05	до 0,1%

Директор _____/С.К. Какаев/

ОБРАЗЕЦ