

# ООО «Автотранс»

ИНН 2303020592 КПП 230301001  
р/с 40702810403040000106  
к/с 30101810700000000536  
БИК 040349536  
г. Краснодар

Юридический адрес: 352633, Россия, Краснодарский край,  
г. Белореченск, ул. Ленина 276

тел. 8(918)421-18-06

Документ о качестве № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СЛ05.Н01096 от 12.11.2015 г.

1. Предприятие-изготовитель: **ООО «Автотранс»**
2. Наименование потребителя: **«для ознакомления».**
3. Наименование продукции: **Смесь готовая гравийно-песчаная С5**
4. Карьер: **«Морозовский» Белореченского месторождения  
Белореченский район, Краснодарского края**
5. Нормативный документ: **ГОСТ 25607-2009**
6. Номер партии: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016 г. Количество: \_\_\_\_\_ т

№ п/п	Наименование показателей	Показатели физико-механических свойств	
		требования по ГОСТ 25607-2009	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе	80	0
		40	0-10
		20	25-60
		10	45-80
		5	57-85
		2,5	67-88
		0,63	80-95
		0,16	90-97
		0,05	95-100
		соответствует С 5	
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси, % по массе, в том числе глины в комках	не более 5 не более 1	1,6 нет
3.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в гравии, входящем в состав смеси, % по массе	35 вкл.	17,6
4.	Прочность, марка по дробимости потеря масс при испытании, %	M1000, потери до 8 вкл.	M1000, потери 7,1
5.	Водостойкость, марка по водостойкости потеря масс при испытании, %	В 1 до 1 вкл. В1	соответствует В1, потери 0,1
6.	Истираемость, марка по истираемости потеря масс при испытании, %	И 1 До 20 вкл.	соответствует И 1 19,2
7.	Морозостойкость, циклы не менее базовый метод (БМ) потеря массы после испытания, %	200 15 Не более 3 для F 200	соответствует F200, (после 15 цикла (УМ) испытания прекратили ) потери 2,5%
8.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	для всех видов строительства	65
9.	Насыпная плотность смеси кг/м <sup>3</sup> .	не нормируется	1680

Директор



/С.К. Какаев/