

# ООО «Автотранс»

ИНН 2303020592 КПП 230301001  
 в/с 40702810403040000106  
 в/с 30101810700000000536  
 БИК 040349536  
 г. Краснодар

Юридический адрес:  
 352636, Россия, Краснодарский край,  
 г. Белореченск, ул. Ленина 276  
 тел. 8(918)241-18-04  
 avtoirans-belor@mail.ru

Документ о качестве № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АЮ51.Н00112 от 11.08.2015 г.

1. Предприятие-изготовитель: **ООО «Автотранс»**
2. Наименование потребителя: «для ознакомления»
3. Наименование продукции: **Гравий фракции 40–120 мм**
4. Карьер: **«Морозовский» Белореченского месторождения  
Белореченский район, Краснодарского края**
5. Нормативный документ: **ГОСТ 8267-93**
6. Номер партии: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016 г. Количество: \_\_\_\_\_ тн

№ п/п	Наименование показателей	Показатели физико-механических свойств	
		требования по ГОСТ 8267-93	результаты испытаний
1	<b>Зерновой состав:</b> полные остатки на ситах, % по массе: <b>1,25D</b> <b>D</b> <b>0,5(d+D)</b> <b>d</b>	до 0,5 до 10 от 30 до 60 от 90 до 100	0,3 6,0 58,4 94,0
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 1	0,5
3	Содержание глины в комках, % по массе	не более 0,25	нет
4	Содержание зёрен слабых пород, % по массе	до 10 вкл.	нет
5	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	До 35 вкл	9,6
6	Марка по дробимости гравия, потери массы при испытании, %	1000 потери до 8 вкл	1000 потери – 7,4
7	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не нормируется	1500
8	Марка по морозостойкости ускоренный метод – циклы потери массы после испытаний, %	F100 10 не более 5	F100 10 потеря 4,8
9	Марка по истираемости потери массы при испытании	И-1 До 20 вкл	И-1 19,2
14	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	для всех видов строительства	Аэфф.56±17 Ra 226-24±9 Th 232-9±9 K 40-218±99

Директор

